



4088 Minart Pro 300

Описание

Финишная, декоративная, фасадная, минеральная штукатурка короед на основе белого цемента, обладающая высокими водоотталкивающими свойствами.

Области применения

- Для систем фасадных обшивок поверх финальной штукатурки и ровной черновой штукатурки.

Характеристики

- Произведена специально для систем фасадных обшивок, имеет высокие характеристики и устойчивость к тяжелым климатическим условиям.
- Отлично ложится и наносится на поверхность, способствует ускорению работ
- Обладает высокой устойчивостью к ударам.
- Легко придает орнамент
- Благодаря наполнителю специального размера, оставляет на поверхности естественные и декоративные узоры.
- Благодаря проводимости пара, позволяет поверхности дышать
- Благодаря выталкиванию влаги, образовавшейся внутри, позволяет зданию «дышать».

Подготовка основания

- Перед нанесением, тщательно очистите рабочую поверхность от пыли, грязи, масла, снижающих сцепление. Поверхность должна быть сухой, чистой и прочной, без высолживания соли/известки.
- Заделайте трещины и устраните дефекты на поверхности при помощи ремонтного раствора группы Kalekim Tamirart.

Инструкция по применению

- Постепенно высыпая 25 кг Minart Pro 300 на 5-5.5 литров воды, перемешайте до получения однородной массы без комочков. Перемешивание необходимо осуществлять при помощи миксера на низких оборотах.
- Оставьте раствор на 5-10 минут для вызревания. Перед началом работ, повторно перемешайте.
- Приготовленный раствор необходимо наносить на поверхность при помощи металлического мастерка толщиной, соответствующей размерам наполнителя. Затем, при помощи пластикового мастерка, придайте необходимую текстуру. Перед тем, как перейти к формированию линейного узора, рекомендуем выждать после выравнивания раствора на поверхности минимум 5 минут.
- Приготовленный раствор необходимо использовать в течение 3 часов.
- На связанные друг с другом поверхности, штукатурку необходимо наносить непрерывно в один раз.



4088 Minart Pro 300

Уход и рекомендации после нанесения

- Для нанесения на новые минеральные поверхности, необходимо выждать 28 дней для того, чтобы поверхность отвердела надлежащим образом.
- Все гидроизоляционные меры, связанные со зданием, должны быть выполнены заранее.
- Основания со старыми синтетическими покрытиями необходимо тщательно отшлифовать и удалить с поверхности пыль.
- В процессе приготовления, запрещается добавлять в штукатурку какой-либо инородный материал или добавку.
- Нельзя оставлять штукатурку в качестве финишного покрытия. После высыхания, обязательно покрасьте.
- Запрещается наносить штукатурку, если в течение 24 часов после нанесения температура может опуститься ниже +5°C.
- Запрещается наносить штукатурку в очень жаркую погоду, под прямыми солнечными лучами, при сильном ветре, тумане, высоком уровне влажности и в случае ожидания дождя. Чрезмерно горячие поверхности перед нанесением необходимо увлажнить.
- Для больших площадей и во время перерывов, в целях скрытия мест стыков, следует использовать бумажную ленту или привлечь для работы достаточное количество штукатурщиков, чтобы завершить работы без перерыва, путем нанесения штукатурки методом «мокрый на мокрый».
- Вышеуказанные значения даны для температуры 23°C±2 и относительной влажности 50%±5. Указанные значения могут меняться в зависимости от условий среды.
- Запрещается использовать штукатурку для горизонтальных поверхностей, подверженных воздействиям дождя.

Хранение

- Хранить в чистом, сухом, свободном от влаги месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей при температуре от +5°C до +35°C.
- Защищать от воздействия воды, мороза и тяжелых погодных условий.
- Хранить, складировав поддоны максимум в три яруса.
- При условии соблюдения вышеуказанных условий, срок хранения составляет 12 месяцев.

Упаковка

- 25 кг крафт-мешок

Сертификаты качества

TS EN 998-1 (февраль 2017)



4088 Minart Pro 300

Технические характеристики

(при 23°C и относительной влажности 50%)

Общие сведения

Вид	Белого цвета
Состав	На цементной основе
Срок годности	В нераскрытой упаковке в сухом месте 12 месяцев

Информация по применению

Расход	4.0 кг/м ²
Рабочая температура	(+5°C)-(+35°C)
Рабочий инструмент	Металлический и пластиковый мастерок
Пропорции смеси	25 кг порошка / 5.0-5.5 л воды

Информация о рабочих характеристиках

Рабочая температура	(-30°C)-(+80°C)
Прочность на сжатие - Класс (TS EN 1015-11)	3.5 – 7.5 МПа (Н/мм ²) - CS III
Прочность сцепления - тип разрыва (EN 1015-12)	≥ 0.45 МПа (Н/мм ²)/ В
Насыпная плотность в сухом состоянии (EN 1015-10)	1450 ± 100 кг/м ³
Капиллярное водопоглощение (капиллярное) - класс (TS EN 1015-18)	≤ 0.40 кг/м ² мин. ^{0.5} – W2
Коэффициент проницаемости для водяного пара / (μ) (TS EN 1745)	≤ 15
Значение теплопроводности (TS EN 1745)	≤ 0.57 Вт/м.К (табличное значение) P = 50%
Реакция на воздействие огня (TS EN 13501 - 1)	A1
Опасные вещества (EN 998 - 1)	Смотрите Паспорт безопасности