



Bi'Boya Silikonlu Düz Trendy

Tanımı

Akrilik emülsiyon esaslı, silikonlu, su itici, mat, son kat dekoratif dış cephe boyasıdır.

Uygulama Alanları

Dış cephede kara siva, beton, çimento levha gibi mineral yüzeylere ve eski boyalı yüzeylere uygulanır.

Özellikleri

- İçerdiği silikon sayesinde suyu iter, cepheye çarpan yağmur suyunun yüzeyi ıslatmadan akıp gitmesini sağlar.
- Yüksek su buharı geçirgenliği ile binaların nefes almasını sağlar.
- Yağmur, kar, nem, aşırı soğuk veya sıcak gibi ağır hava şartlarından etkilenmez; kabarmaz, çatlamaz ve renkleri solmaz.
- Üstün örtme gücüne sahiptir.
- Alkaliye dayanıklıdır.
- Su ile inceltildiği için kokmaz, insan ve çevre sağlığına zarar vermez.

Uygulama Talimatı

- Uygulama yapılacak yüzeyler aderans düşürücü toz, kir ve yağ dan arındırılmalı, eski ve kabarmış boya tabakalarından tümüyle temizlenerek kuru, sağ lam ve temiz hale getirilmelidir.
- Yeni mineral yüzeyler üzerine uygulama yapmadan önce yüzeyin kürlenmesi için en az 28 gün beklenmelidir.
- Binanın su ile ilgili tüm izolasyon önlemleri alınmış olmalıdır.
- Eski sentetik bazlı yüzeyler iyice zımparalanıp, zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.
- Gerekliyse Bi'Boya Kalın Akrilik Macun, Bi'Boya Çimento Esaslı Macun veya Kalekim Tamirart ile yüzeydeki çatlaklar doldurulmalı ve yüzey düzeltilmelidir.
- Eski boyalı veya yeni boyanacak mineral esaslı yüzeyler Bi'Boya Professional Silikonlu Astar, Bi'Boya Grenli Astar Trendy veya Bi'Boya Silikonlu Astar Trendy ile astarlanmalıdır.
- Bi'Boya Silikonlu Düz Trendy kullanmadan önce iyice karıştırılmalıdır.
- Astar kuruduktan sonra, Bi'Boya Silikonlu Düz Trendy hacimce en fazla %10 temiz su ile inceltilerek, fırça, rulo veya püskürtme sistemi ile iki kat halinde uygulanır.
- Katlar arasında, en az 6 saat beklenmelidir

Uyarılar

- Uygulama aletleri kullanımdan hemen sonra su ile yıkanmalıdır.
- Uygulama sırasında ve bunu takip eden 24 saat boyunca ortamın ve uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı, minimum (+5°C) olmalı ve yüzey yağış almamalıdır.
- Çok sıcak havalarda, direkt güneş altında, kuvvetli rüzgâr, sis, yüksek bağıl nem veya yağış beklentisi olan havalarda uygulama yapılmamalıdır. Aşırı sıcak yüzeyler uygulama öncesi nemlendirilmelidir.
- Malzeme yağmura maruz kalan yatay yüzeylerde kullanılmamalıdır.

Depolama

Ağzı açılmamış ambalajında, (+5°C) – (+35°C) arasında depolanmalıdır.

Ambalaj

- 2,5 L, 7,5 L ve 15L'lik plastik kova.
- 2,5 L'lik ambalajlar, 2'li olarak şirinkenmektedir.



Bi'Boya Silikonlu Düz Trendy

Teknik Özellikler

(23 °C ve %50 Bağıl Nem)

Genel Bilgiler

Renkleri	Beyaz ve A,B,C bazlarından Bi'Renk Bankası ve Bi'Renk Ustası ile elde edilen binlerce renk
Yapısı	Akrilik Emülsiyon Esaslı
İncelticisi	Su
Yoğunluğu	Yaklaşık 1,62 g/cm ³

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sıcaklığı	(+5°C) - (+35°C)
Kuruma Süresi	2. kat uygulama için kuruması 6 saat Tam kuruması 24 saat Daha düşük sıcaklık ve daha yüksek bağıl nem, kuruma süresini uzatır.
Tüketimi	Yüzeyin pürüzlülüğüne ve emiciliğine bağlı olarak tek katta ortalama 0,12-0,13 L/m ²
Uygulama Aletleri	Fırça, rulo, sprey tabancası

Performans Bilgileri

TS EN 1062-1

Parlaklık	G3
Tane Büyüklüğü	S1
Kuru Film Kalınlığı	E3
Su Buharı Aktarım Hızı	V1
Su Aktarım Hızı	W2
Çatlak Örtme Özelliği	A0
Karbondiyoksit Geçirgenliği	C0

Kalite Belgeleri

TS 7847/14.06.2012
Bayındırlık Poz No: 10.300.1009, 15.540.1301