



5026 Grenart Midi

### Definiția Produsului

Este o tencuială colorată finită, cu aspect de tencuială stropită, siliconică, cu aditiv de fibre, elastică, pe bază de emulsie acrilică, aplicabilă cu mistria și modelabilă cu mistria, cu desen gros.

### Domenii de Aplicare

- Se aplica pe suprafețe minerale precum plăci de tencuială brută, beton, ciment și suprafețe cu vopsea veche ale fațadelor exterioare, și atunci când se dorește, prin aspectul său decorativ pe suprafețe interioare.

### Caracteristici

- Fiind elastică, formează poduri peste fisurile din infrastructură și nu este afectată de mișcările care apar în timpul tasării clădirii.
- Fiind cu aditivi de fibre este ușor de aplicat.
- Datorită capacității hidrofuge ridicare, permite apei provenite din precipitații care lovește fațada să se scurgă fără a umezi suprafața.
- Deși este impermeabilă din exterior spre interior, prin capacitatea sa de a elimina în exterior umezeala din interior, permite clădirilor să respire.
- Nu este afectată de condiții meteorologice severe precum UV, frig sau căldură extremă, ploaie, zăpadă, umiditate, nu se umflă, nu se crapă și culoarea sa nu se decolorează.
- Este rezistentă la alcalii.
- Deoarece nu conține solvenți este inodoră, nu dăunează sănătății umane și mediului înconjurător.

### Instrucțiuni de Aplicare

- Suprafețele de aplicare trebuie să fie debarasate de praf, murdărie și grăsimi de natură să împiedice aderența și aduse în stare uscată, solidă și curată prin curățarea completă de straturile de vopsea vechi și umflate. Înainte de aplicarea pe suprafețe minerale noi, trebuie așteptat cel puțin 28 de zile pentru ca suprafața să se întărească. Trebuie să fie luate toate măsurile de izolare a clădirii legate de apă.
- Suprafețele vechi pe bază de sintetice trebuie să fie bine șlefuite și praful șlefuirii îndepărtat de pe suprafață.
- Suprafața trebuie să fie grunduită cu Kale SILASTAR sau Kale ÜNİASTAR de o culoare potrivită cu culoarea tencuiei alese.
- GRENART MIDİ trebuie amestecată până când devine omogenă.
- În cazurile în care tencuiala își pierde apa din diverse motive, în compoziție nu trebuie adăugat niciun alt material decât apa curată până când aceasta ajunge la consistența de aplicare.
- După uscarea grundului, GRENART MIDİ trebuie să fie întinsă uniform pe suprafață cu o mistrie din oțel inoxidabil și trebuie să îi fie conferit desen cu o mistrie din plastic.
- Instrumentele de aplicare trebuie spălate cu apă imediat după utilizare.
- Pe parcursul aplicării și al următoarelor 24 de ore, temperatura mediului și a suprafeței de aplicare trebuie să fie de minim +5°C și suprafața nu trebuie să fie expusă contactului cu apa.
- Nu trebuie aplicat pe vreme foarte caldă, direct sub razele solare, pe vreme cu vânt puternic, ceață, umiditate relativă ridicată sau când se așteaptă precipitații. Suprafețele extrem de calde trebuie umezite înainte de aplicare.
- În scopul evitării diferențelor de ton care pot apărea, trebuie avut grijă să fie utilizate produse cu același număr de încărcare. În cazurile în care trebuie utilizați încărcători diferiți, toată cantitatea necesară trebuie să fie amestecată în prealabil.
- În scopul prevenirii vizibilității îmbinărilor pe suprafețe mari sau datorate pauzelor de muncă trebuie utilizată bandă de hârtie sau să se lucreze cu un număr suficient de aplicatori și fără pauze în așa fel încât să se asigure aplicarea ud pe ud înainte ca materialul să se usuce.
- Materialul nu trebuie utilizat pe suprafețe orizontale expuse ploii.

### Depozitare

- A se depozita în ambalaje sigilate la temperaturi cuprinse între 5 - 35°C.

### Ambalaj

- găleți din plastic de 25 kg.



## 5026 Grenart Midi

## Certificate de Calitate



TS 7847/14.06.2012

| TS EN 1062-1                            | Clasa    |
|-----------------------------------------|----------|
| Grosimea Peliculei Uscate               | Clasa E5 |
| Mărimea Bobului                         | Clasa S3 |
| Viteza de transfer a vaporilor de apă   | Clasa V2 |
| Viteza de transfer a apei               | Clasa W3 |
| Caracteristica de acoperire a fisurilor | Clasa A0 |
| Permeabilitatea la Dioxidului De Carbon | Clasa C0 |

## Caracteristici Tehnice

(23°C și Umiditate Relativă 50%)

## Date Generale

|           |                                                                                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Culori    | Cele 234 de culori din diagrama fațadei de exterior. De asemenea, albul poate fi colorat cu Renk Ustası (Maistru Culoare). |
| Textură   | Cu aspect de tencuială stropită, desen subțire                                                                             |
| Structură | Pe bază de emulsie acrilică                                                                                                |
| Diluant   | Apă                                                                                                                        |

## Informații despre Aplicare

|                         |                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura de aplicare | (+5°C) - (+35°C)                                                                                                                                                    |
| Durata de Uscare        | -Uscarea suprafeței aproximativ 24 de ore<br>-Uscarea completă 2 - 3 zile<br>-Temperaturile mai reduse și umiditatea relativă mai mare prelungesc timpul de uscare. |
| Consum                  | 2,4 - 2,9 kg/mp în funcție de rugozitatea suprafeței                                                                                                                |
| Ustensila de aplicare   | Mistrie din oțel sau plastic                                                                                                                                        |

## Date de Performanță

|                                                                    |                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Permeabilitatea la vaporii de apă - SD (m)<br>(TS EN ISO 7783 - 2) | Aproximativ 0,100 |
| Absorbția apei (kg/mp h0,5) (TS EN 1062-3)                         | < 0,100           |
| Rezistența la Exfoliere (KgF) (AFNORT 30706)                       | > 2,5             |
| Temperatura de Servire                                             | (-30°C) - (+80°C) |

info@kalekim.com

Cod Document <DOC\_KODU>  
Data Reviziei: <REV\_TARIHI>  
Nr. Revizie.: <REV\_NO>

„Toate sugestiile și instrucțiunile de aplicare din prezenta se bazează pe experiența noastră tehnică din momentul actual. Societatea noastră nu poate fi ținută responsabilă pentru toate aplicațiile datorită variațiilor condițiilor proiectului. Metodele recomandate în prezenta nu înlătură responsabilitatea consumatorului/aplicatorului de a stabili corespondența produsul, luând în considerare detaliile proiectului.”