



5035 Mikro Drewa

Definiția Produsului

Este o tencuială mozaică finită, care conține particule de marmură de culori naturale, cu desen subțire pe bază de emulsie acrilică, utilizabilă în interior și exterior, aplicabilă cu mistria și modelabilă cu mistria.

Domenii de Aplicare

- Este o tencuială mozaică finită, care conține particule de marmură de culori naturale, cu desen subțire pe bază de emulsie acrilică, utilizabilă în interior și exterior, aplicabilă cu mistria și modelabilă cu mistria.

Caracteristici

- Este rezistentă la apă.
- Datorită permeabilității sale ridicate la vapori de apă, asigură eliminarea nestingherită afară a vaporilor de apă permițând clădirilor să respire.
- Este rezistent la alcalii.
- Nu este afectată de condiții meteorologice severe precum UV, frig sau căldură extremă, ploaie, zăpadă, umiditate, nu se umflă, nu se crapă și culoarea sa nu se decolorează.
- Este decorativă prin textura sa și cele 30 de culori naturale.
- Deoarece nu conține solvenți este inodoră, nu dăunează sănătății umane și mediului înconjurător.

Instrucțiuni de Aplicare

- Suprafețele de aplicare trebuie să fie debarasate de praf, murdărie și grăsime de natură să împiedice aderența și aduse în stare uscată, solidă și curată prin curățarea completă de straturile de vopsea vechi și umflate. Înainte de aplicarea pe suprafețe minerale noi, trebuie așteptat cel puțin 28 de zile pentru ca suprafața să se întărească. Trebuie să fie luate toate măsurile de izolare a clădirii legate de apă.
- Suprafețele vechi pe bază de sintetice trebuie să fie bine șlefuite și praful șlefuirii îndepărtat de pe suprafață.
- Suprafața trebuie să fie grunduită cu Kale SILASTAR sau Kale ÜNİASTAR de o culoare potrivită cu culoarea tencuiei alese.
- MIKRO DREWA trebuie amestecată până când devine omogenă.
- În cazurile în care tencuiala își pierde apa din diverse motive, în compoziție nu trebuie adăugat niciun alt material decât apa curată până când aceasta ajunge la consistența de aplicare.
- După uscarea grundului, MIKRO DREWA trebuie să fie întinsă uniform pe suprafață cu o mistrie de oțel inoxidabil, în grosimea pietrei de mozaic.
- Ținând cont de temperatura și umiditatea aerului, este necesară lustruirea după 10-15 minute și nivelarea întregii suprafețe.
- Instrumentele de aplicare trebuie spălate cu apă imediat după utilizare.
- Pe parcursul aplicării și al următoarelor 24 de ore, temperatura mediului și a suprafeței de aplicare trebuie să fie de minim +5°C și suprafața nu trebuie să fie expusă contactului cu apa.
- Nu trebuie aplicat pe vreme foarte caldă, direct sub razele solare, pe vreme cu vânt puternic, ceață, umiditate relativă ridicată sau când se așteaptă precipitații. Suprafețele extrem de calde trebuie umezite înainte de aplicare.
- În scopul evitării diferențelor de ton care pot apărea, trebuie avut grijă să fie utilizate produse cu același număr de încărcare. În cazurile în care trebuie utilizați încărcători diferiți, toată cantitatea necesară trebuie să fie amestecată în prealabil.
- În scopul prevenirii vizibilității îmbinărilor pe suprafețe mari sau datorate pauzelor de muncă trebuie utilizată bandă de hârtie sau să se lucreze cu un număr suficient de aplicatori și fără pauze în așa fel încât să se asigure aplicarea ud pe ud înainte ca materialul să se usuce.
- Materialul nu trebuie utilizat pe suprafețe orizontale expuse ploii.

Depozitare

- A se depozita în ambalaje sigilate la temperaturi cuprinse între 5 - 35°C.

Ambalaj

- găleți din plastic de 25 kg.



5035 Mikro Drega

Caracteristici Tehnice

(23°C și Umiditate Relativă 50%)

Date Generale

Culori	Se fabrica în 30 de culori specifice
Textură	Particule subțiri de marmură de culori naturale
Structură	Pe bază de emulsie acrilică
Diluant	Apă

Informații despre Aplicare

Temperatura de aplicare	(+5°C) - (+35°C)
Durata de Uscare	- Uscarea suprafeței aproximativ 24 de ore - Uscarea completă 2 - 3 zile - Temperaturile mai reduse și umiditatea relativă mai mare prelungesc timpul de uscare.
Consum	2,5 – 2,9 kg/mp în funcție de rugozitatea suprafeței
Ustensila de aplicare	Mistrie din oțel
Valabilitatea pe Raft	Valabilitatea pe raft recomandată este de 1 an

Date de Performanță

Permeabilitatea la vapori de apă - SD (m) (TS EN ISO 7783 - 2)	Aproximativ 0,150
Absorbția apei (kg/mp h0,5) (TS EN 1062-3)	0,100 - 0,500
Rezistența la Exfoliere (KgF) (AFNORT 30706)	> 2,5
Temperatura de Servire	(-30°C) - (+80°C)